



## FICHE TECHNIQUE

RAIRIES MONTRIEUX, Route de Fougeré 49430 LES RAIRES

France

EN 14 411

Carreaux façade émaillées sur terres cuites étirées, tessons blanc

Usage: Carreaux muraux pour façade extérieure

Dimensions en mm côté par largeur par hauteur <i>Losange-1/2 losange</i> <i>carré 15 x 15 - hexagone de 15</i>	Côte losange 160 mm Côté 150 mm
Tolérances dimensionnelles Longueur, largeur	± 2.5 %,
Tolérance dimensionnelle Epaisseur	± 10 %,
Stabilité dimensionnelle (dilatation à l'humidité)	≤ 0,6 mm/m
Teneur en sels solubles actifs	S0
Réaction au feu	A1
Dilatation moyenne à l'humidité	0.10 suivant NF EN ISO 10545-10
Absorption d'eau moyenne individuelle maximum	< 4,5 % ± 4,7 %,
Planéité de surface: Courbure centrale respect de la diagonal Courbure latérale Voile respect de la diagonal	± 1 %, ± 1 %, ± 1 %,
Résistance aux chocs thermiques	sans défaut visible- NF ISO 10 545 - 9
Durabilité contre le gel/dégel	sans défaut visible- NF ISO 10 545 -12
Substances dangereuses: teneur moy. maxi Pb teneur moy. maxi Cd	± 0.0974 mg/dm <sup>2</sup> NF EN ISO 10545-15 ± 0.0028 mg/dm <sup>2</sup> NF EN ISO 10545-15
Coefficient d'absorption solaire	Conforme à la norme NF EN 410

